

GOC145U19-PU

PESO:	300G +/-5%			
COMPOSICIÓN:	TEJIDO: 100% POLIESTER	MEMBRANA: PTFE		
DENSIDAD CM:	TRAMA: 49 +/-5%	URDIMBRE: 63 +/-5%		
ANCHO:	CMS 150 +/-5%			
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO (ISO 6330)	TRAMA: 0%			
	URDIMBRE: -0,3%			
SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL FROTE (ISO 105-X12)		DESCARGA EN SECO	DESCARGA EN MOJADO	
	TRAMA	4-5	4-5	
	URDIMBRE	4-5	4-5	
SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL SUDOR (ISO 105-E04)	DISOLUCION ALCALINA	DEGRADACIÓN	DESCARGA	
		4-5	4-5	
	DISOLUCIÓN ACIDA	DEGRADACIÓN	DESCARGA	
		4-5	4-5	
SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL PLANCHADO (ISO 105-X11)	INICIO	SECO	HÚMEDO	
		5	5	
	4 HORAS DESPUES	SECO	HÚMEDO	MOJADO
	DEGRADACION	5	5	5
DESCARGA	-	4-5	4-5	
SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL BLANQUEO CON LEJÍA (UNE-EN 20105-N01)	DEGRADACION	4-5		
SOLIDEZ DE LAS TINTURAS A LA LIMPIEZA EN SECO (ISO 105-D01)	DEGRADACIÓN		DESCARGA EN SECO	
	4-5		5	
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA (ISO 11092/UNE EN 31092)	<8			
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL AGUA (UNE EN 20811)	10.000 MM			
RESISTENCIA A LA TRACCION Y ALARGAMIENTO A LA ROTURA (ISO 13934-1)	SENTIDO			
		TRAMA	URDIMBRE	
	FUERZA MAXIMA (N)	760	980	
	CV (%)	2,86	4,99	
	ALARGAMIENTO A LA FUERZA MÁXIMA (%)	34,11	35,01	
CV (%)	3,01	4,62		